



MONOMERIC VINYL 100 P-GA FR MATT

mat 0804

Film PVC monomère mat à l'adhésif permanent gris pour la production de panneaux de chantier, panneaux d'avertissement et lettrage – résistant jusqu'à 4 ans.

Le vinyle monomère autocollant s'utilise pour une série d'applications avec des encres à base de solvants, latex et UV. Avec son adhésif gris permanent, ce produit peut être collé sur des surfaces lisses et de niveau à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhésif gris couvre parfaitement les surfaces riches en contrastes. La surface blanche mat garantit un rendu des couleurs lumineux sans reflet et d'excellents contrastes.

La certification de protection incendie B1 permet une utilisation dans des bâtiments publics et des halles de foire.

Technologies



Propriétés



Avantages

- rendu des couleurs brillant
- adhésif gris pour une meilleure opacité
- excellente possibilité de lamination
- résistant jusqu'à 4 ans
- ignifugé, B1 certifié

Remarques générales

- Nous recommandons de laisser sécher l'impression 24 h avant de la laminer.
- Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine à une température ambiante de 15 °C – 25 °C et sous une humidité relative de l'air de 40 – 60 %.

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (totale) [mm]	0,12	
Epaisseur (film sans liner / adhésif) [µm]	100	ISO 4593
Adhérence sur le verre (96h) [N/25mm]	8	FTM 1, 70°C
Adhérence sur l'aluminium (24h) [N/25mm]	11	FTM 1
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-2,7	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	0	FTM 14
Inflammabilité sur l'aluminium	auto-extinguible	DIN 75200

Conservation

La durabilité: 4 ans

La durabilité est basée sur l'expérience pratique et les tests de vieillissement avec un collage vertical dans un climat normal d'Europe centrale. La durabilité dépend de la préparation du support, des conditions climatiques et des influences environnementales. L'application dans des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, fort rayonnement UV, forte pollution atmosphérique) entraîne une forte réduction de la durabilité.