



FLOORGRAFX PP-FILM PRIME 100 FR MATT

matt 0828

Direkt bedruckbarer 100 µm Fußbodengrafik-Film mit zertifizierter Rutschhemmung - für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich

FloorGraFX ist ein selbstklebender, weißer PP-Film für Latex- und UV-Tinten, speziell geeignet für Fußbodenwerbung, den Point-of-Sale sowie Messe- und Ladenbau. Er ist ideal für Verkaufsflächen, Kassenbereiche, Eingänge, Präsentationszonen, für Wegführung & Orientierung bei Events und Messen sowie für temporäre Branding- und Aktionsflächen auf glatten Untergründen. Die matte, leicht strukturierte und kratzfeste Oberfläche schützt das Druckbild zuverlässig auch bei hoher Belastung. Der wieder ablösbare Kleber ermöglicht eine trockene, blasenfreie und anwenderfreundliche Verklebung, auch für ungeübte Anwender.

Die Folie verfügt über Zertifikate für die Rutschhemmung R9 (UV-Tinten), R10 (Latex-Tinten), R11 (unbedruckt) sowie über die Brandschutzzertifizierung EN 13501 1:2019 – geeignet für den Einsatz auf Messen und in öffentlichen Gebäuden.

Vorteile

- Direktdruck ohne zusätzliches Schutzlaminat
- Blasenfreie und einfache Verklebung auf für ungeübte Anwender
- ablösbarer Kleber mit zuverlässiger Haftung
- 100 % PVC-frei, keine VOC-Emission (flüchtige organische Verbindungen)
- Zertifikate für Rutschhemmung: R9 mit UV-Tinte | R10 mit Latex-Tinte | R11 unbedruckt
- Flammhemmend ausgerüstet nach Europäischer Norm EN 13501-1:2019

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Basisfolie) [µm]	100	
Gesamt Dicke (µm)	280	
Klebkraft Anfang [N/25 mm]	4.7	
Klebkraft nach 20 min [N/25 mm]	4.3	
Klebkraft nach 24 h [N/25 mm]	9.0	

Haltbarkeit

- Vor Weiterverarbeitung ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig und glatt sein
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzrakerl ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° – 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% – 65%
- Bei der Entfernung/Demontage ist darauf zu achten, dass der Film nicht ruckartig abgerissen, sondern langsam abgezogen wird.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.
- Lagerfähigkeit im Original verpackten Zustand, 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung bei 15° – 20°C

Technologien



Eigenschaften



- Kratzfest