



BILLBOARD PAPER PRO 115 BB

matt 0991, 115 g/m²

Nassfestes, mattes 115 g/m² Poster- und Plakatpapier mit blauer Rückseite

Das nassfestes Plakatpapier ist die ideale Wahl für die Plakatierung von Werbeflächen, Litfaßsäulen, etc. im Innen- und Außenbereich. Mit seiner blau eingefärbten Rückseite garantiert es eine ausgezeichnete Untergrundabdeckung und verhindert, dass Motive auf der Rückseite durchscheinen. Es ist für den Druck mit Latex- und UV-Tinten geeignet.

Das Material kann sehr gut gefalzt, plakatiert oder kaschiert werden und ist recycelbar sowie natürlich abbaubar, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl für alle Ihre Plakatierungsprojekte macht.

Technologien



Eigenschaften



Vorteile

- Sehr gute Farbbrillanz
- Hohe Opazität und Nassfestigkeit
- Hohe Dimensionsstabilität
- Wasserresistente und robuste Oberfläche
- Hervorragende Planlage
- Recycelbar, natürlich abbaubar

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 30 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C (50 – 86 °F) erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Die Tintenmengen müssen auf das Papier abgestimmt sein. Bitte reduzieren Sie die einzelnen Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (Tintenbegrenzung) und reduzieren Sie die maximale Tintenmenge (Tintenlimit). Dies hilft Ihnen, die Tintenkosten zu senken und die Trocknungsleistung zu verbessern. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Drucker- und Tintenhersteller. Die Temperatur zum Vorheizen und Trocknen der Medien sollte vorher geprüft werden, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Aufkleben des Papiers: Nach dem Befeuchten sollte das Papier in einer Plastikbox aufbewahrt werden, damit es ausreichend befeuchtet wird. Wir empfehlen, das Papier mindestens acht Stunden lang feucht zu halten. Längere Zeiträume haben keine negativen Auswirkungen auf das Papier. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, angemessene mikrobiologische Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Latex / IR härtende Farbe ist nicht vollständig wasserfest.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	115	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	140	ISO 534
Opazität [%]	99	ISO 2471
Weiß, CIE D65/10°	101	ISO 11475