



# ARTYSIO PACKAGING 5552 NW P&P PP M FFS 74 W

5552, 60 g/m<sup>2</sup>

Wässrig Inkjet bedruckbare, weiße PP basierte Folie, gemäß GMP-Richtlinien gefertigt und daher qualifiziert als flexible, primäre Verpackung für Food & Non-Food Anwendungen. Geeignet für single pass Drucktechnologien mit Dye und pigmentierten Tinten.

Aufgrund des Produktdesigns und der sehr schnellen Fixierung der wässrigen Tinte eignet sich ARTYSIO Packaging 5552 besonders gut für die Anwendung des "print&pack", wobei der Druck- und Abfüll- bzw. Abpackprozess inline in einem Arbeitsschritt erfolgt. Die Laufeigenschaft des Monomaterials wurde sowohl für die Verwendung auf horizontalen Schlauchbeutelanlagen (HFFS = horizontal form fill & seal) für die Abfüllung von Stückgut, als auch für die Verwendung auf vertikalen Schlauchbeutelanlagen (VFFS = vertical form fill & seal) für die Abfüllung von rieselfähigen Produkten konzipiert, was die Einsatzmöglichkeiten von ARTYSIO Packaging 5552 enorm vergrößert.

Ausgerüstet mit einer Siegel- sowie Barrierelackierung besitzt ARTYSIO Packaging 5552 sehr gute Siegeleigenschaften für maximale Produktsicherheit, starke Siegelnahtfestigkeiten (heat seal) und eine problemlose Verarbeitbarkeit auf den Anlagen.

Darüber hinaus lässt sich ARTYSIO Packaging 5552 mittels der „easy opening“ Funktion leicht und kontrolliert öffnen. Aufgrund der sehr guten Wasserdampf- sowie Aromabarriere eignet sich das Produkt als Primärverpackung, beispielsweise für Cerealien, Schokoladenprodukte, Süßwaren oder Tee.

## Vorteile

- Ideales Verpackungskonzept für kleinere Stückzahlen und stark variierende Druckdesigns
- Individualisierte, auflagenunabhängige Druckdesigns ohne Druckmehrkosten
- Die Verpackung als Geschenk – Ermöglicht völlig neuartige Vertriebskonzepte Ihrer Produkte mittels wertschaffendem, funktionalen Verpackungsmaterials
- Keine Wartezeit auf die vorgedruckte Verpackung – Das Produkt bestimmt den Time to market
- Verkaufsfähige Ware innerhalb von Minuten – Im Vergleich zu analogen Druckverfahren 100 mal geringerer Rüstaufwand
- Keine Lagerhaltung vorgedruckter Verpackungen nötig
- Deutlich geringere Kapitalbindung im Vergleich zu traditionell hergestellte bedruckten Verpackungen
- Made for Recycling

## Allg. Hinweise

Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 10°C – 30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 – 70% gelagert werden.

Das Produkt ist für die Verwendung als primäres Verpackungsmaterial konzipiert. Gerne erstellen wir unter Berücksichtigung der anwendungsspezifischen Rahmenbedingungen eine entsprechende Konformitätserklärung.

## Technologien



## Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	60		ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	72		ISO 534
Biegesteifigkeit längs [mN]	26		ISO 2493-1; 15°/10mm
Biegesteifigkeit quer [mN]	19		ISO 2493-1; 15°/10mm
Weiße, CIE, D65/10°, Vorderseite	93		ISO 11475
Farbort (D50/2°) L* M0	96		ISO 13655, M0
Farbort (D50/2°) a* M0	-1		ISO 13655, M0
Farbort (D50/2°) b* M0	-1,2		ISO 13655, M0
Glanz (60°)	60		ISO 2813
Opazität [%]	83		ISO 2471
Wasserdampfdurchlässigkeit [g/m <sup>2</sup> *d]	0,5		DIN 53122 (23°C / 85% r.H.)
Sauerstoffdurchlässigkeit [m <sup>2</sup> *d*bar]	650		DIN 53380-3 (23°C / dry)
Gleitreibungskoeffizient - kinetisch	0,25	±0,05	ASTM D1894

## Haltbarkeit

Mindesthaltbarkeit 1 Jahr ab Herstellung unter Beachtung der obigen Lagerparameter.

## Druckhinweise

Wir empfehlen, das Druckbild zum Schutz mit einem Lack oder Laminat zu versehen.