



SCHÜTZEN / KASCHIEREN

GLASS LAMINATE CLEAR 250 FR

glossy 0434, ~370 g/m² g/m²

Transparentes 250 µm Schutzlaminat mit permanentem Kleber für Glasdekor-Anwendungen

Mit seiner authentischen Echtglas-Optik ist Glass Laminate Clear der perfekte Schutz und eine besondere Veredelung für Digitaldrucke im Bereich Home Decor und Foto + Art. Die Oberfläche ist speziell gehärtet und extrem kratzfest. Die Schutz- und Veredelungsfolie eignet sich in Kombination mit Digitaldrucken hervorragend als Alternative zu klassischen Glas-Rückwänden in Küche oder Bad. Sie ist auch perfekt für die Möbel-Dekoration, als Whiteboard-Folie oder für die Veredelung von FineArt- und Posterdrucken.

Vorteile

- hochglänzende Oberfläche mit Echtglas-Optik
- PVC-frei, kein Vergilben
- kann kalt kaschiered werden
- brandschutzzertifiziert
- resistent gegen Fettspritzer und Wasserdampf

Allg. Hinweise

- Es ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen
- Das kaschierte Material nicht direkt nach der Kaschierung schneiden, sondern weitere 24 Stunden liegen lassen, damit der Kleber die Möglichkeit hat, eine noch bessere Verbindung zum Druckmedium zu erlangen
- Die Kaltkaschierfolie kann auch mit Wärme verarbeitet werden kann. Empfohlene Hitze der Oberwalze max. 40-60°C. Eine zu hohe Kaschiertemperatur kann zu Farbabweichungen führen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 15° – 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30% – 50%.
- Temperaturbeständig bis zu 100°C
- Materialoberfläche kann mit handelsüblichem Reiniger gesäubert werden, zur Reinigung wird ein Baumwolltuch empfohlen
- Die Lagerzeit des Produkts beträgt 12 Monate

Eigenschaften



- Kratzfest

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke der Folie	ca. 250 µm	
Flächengewicht der Folie	ca. 370 g/m ²	
Zusammensetzung	4H gehärteter, high gloss Polyesterfilm mit PE-Schutzfolie	
Oberfläche	glatt	
Glanz (60°/85°)	65°/85°	ISO 2813
Kleber	Lösemittelhaltiger, klarer permanenter Acrylatkleber	
Klebkraft (Glass/25mm)	10min < 1500, 24h < 1800	
Dicke des Klebers	28 g/m ²	