GROSSFORMAT FOTO

GREENGRAFX PHOTO PAPER 220 SATIN

satin 3616, 220 g/m^2

Picture the World without Plastic: unser erstes voll recycelbares, satiniertes Fotopapier

Weniger Plastik, mehr Nachhaltigkeit: Dafür steht das GreenGrafX Photo Paper 220 satin. Das Material ist Made in Germany, FSC® zertifiziert sowie mit einer exklusiven Barriere veredelt und mikroporös beschichtet. Durch diese ist es im Gegensatz zu PE-befilmten Fotopapieren vollständig über den Altpapierkreislauf recycelbar.

Außerdem bringt die spezielle Barriere weitere Vorteile mit sich: Sie ermöglicht eine sehr gute Planlage, auch bei hohem Tintenauftrag, und macht das Material weniger empfindlich bei Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die mikroporöse Beschichtung ist für wasserbasierte Tintensysteme optimiert und ermöglicht eine hervorragende Farbwiedergabe sowie einen großen Farbraum und eine schnelle Trocknung. Damit eignet es sich bestens für Poster- und Fotoanwendungen im Innenbereich und kann als umweltfreundlicher 1:1 Ersatz für PE-beschichtete Fotopapiere genutzt werden. Zudem lässt es sich einwandfrei rillen und falzen, sodass es z.B. auch für Foto- und Grußkarten verwendet werden kann.

GreenGrafX Photo Paper: 100% Qualität. 100% recycelbar.

Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Hohe Auflösung und exzellente Kantenschärfe
- Hohe Tintenaufnahmekapazität und schnelle Trocknung
- 100% recycelbar über den Altpapierkreislauf dank exklusiver Barriere
- Geeignet für Rillen und Falzen
- FSC® zertifiziert

FSC www.fsc.org FSC® C005732
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Papier bei 30-65% relativer Feuchte und bei 10-30°C gelagert und verwendet werden. Das Produkt kann über die Altpapiertonne entsorgt und so dem Papierrecyclingkreislauf zugeführt werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m²]	220	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	230	ISO 534
Opazität [%]	>95	ISO 2471
Farbort (D50/2°) a* M0	L* 93,4 a* 1,8 b* -6,2	ISO 13655, M0
Weiße (R457) Vorderseite [%]	89	ISO 2470

Technologien

AQ

Eigenschaften