



# PICOFILM SR-270 K1

matt 7827, 305 g/m<sup>2</sup>

Thermofolie mit Topcoat, hoher Sensitivität und sehr guten Beständigkeiten

## Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden.

Für die Lagerung, Ausrüstung und Verarbeitung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte. Direkte Licht- und Sonneneinstrahlung, sowie die Einwirkung von aggressiven Chemikalien sind zu vermeiden.

## Technologien



## Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Dicke (gesamt) [µm]	250	±12	ISO 534
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	305	±12	ISO 536
Glätte (Bekk) [s]	> 400		ISO 5627
ISO Helligkeit [%]	> 85		ISO 2470-1
Zugfestigkeit längs [MPa]	> 80		ISO 527-3/2/300
Zugfestigkeit quer [MPa]	> 80		ISO 527-3/2/300
Opazität [%]	> 97		ISO 2471

## Haltbarkeit

Mindestens 12 Jahre bei entsprechender Lagerung.