LEUCHTKASTEN / FENSTER

# POLYMERIC GLASSDECO VINYL 80 AIRRELEASE P-CA ETCHED

etched 7093, 80 µm

Polymere PVC-Folie mit permanentem Luftkanalkleber und Frosted/Etched Oberfläche für Glasdekorationen - bis zu fünf Jahre haltbar

Das selbstklebende, polymere Vinyl mit Sandstrahl-Effekt ist für eine Vielzahl von hochwertigen Anwendungen im Solvent-, Latex- und UV-Druck einsetzbar. Es eignet sich für die Verklebung auf ebenen oder leicht gewölbten Untergründen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Schaufenstern oder Glasdekorationen.

Durch die innovative Luftkanaltechnologie ist das Vinyl besonders leicht blasenfrei anzubringen sowie zu repositionieren und somit auch für ungeübte Anwender ohne Probleme zu verkleben.

## Eigenschaften

## Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Einfach blasenfrei anzubringen und zu repositionieren
- Haltbarkeit bis zu fünf Jahre

## Allg. Hinweise

- Verarbeitungstemperatur: min.  8 ° C
- Temperaturbereich: from -40 ° C to + 90 ° C
- Lagerfähigkeit: 2 years

## Physikalische Daten

| Bezeichnung | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm] | 80 | ISO 4593 |
| Dicke (gesamt) [mm] | 0,10 | |
| Klebergewicht [g/m²] | 20 | |
| Klebkraft auf Stahl (24h) [N/25mm] | 11 | AFERA 5001 |
| Formbeständigkeit Laufrichtung [<%] | -4 | FTM 14 |
| Formbeständigkeit Querrichtung [<%] | 0 | FTM 14 |
| Glanzeinheiten 85° [GU] | größer 25 | DIN EN ISO 2813 |
| Brennbarkeit auf Aluminium | selbstverlöschend | DIN 75200 |

## Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.