



TRISOLV BILLBOARD PAPER PLUS 130 SATIN

satin 3687, 130 g/m²

Universelles, seidenmattes Posterpapier mit blauer Rückseite für Plakatanwendungen

Das mehrlagig beschichtete, witterungs- und wasserbeständige Papier mit satinierte Oberfläche eignet sich für die Bedruckung mit Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten. Die Ausdrücke überzeugen mit hoher Farbbrillanz. TriSolv Billboard Paper Plus130 ist qualifiziert für die Plakatierung im Außenbereich und zeigt eine gute Kratz- und sehr gute Falzfestigkeit. Die blaue Rückseite sorgt für eine optimale Abdeckung des Untergrundes.

Vorteile

- Gute Farbbrillanz
- Wasserabweisende Oberfläche
- Gute Abdeckung des Untergrundes durch blaue Rückseite
- Gute Falzfestigkeit
- FSC® zertifiziert



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

Bitte beachten Sie, beim Einsatz eines HP Latex-Druckers der 300- und 500-Serie von Rolle zu Rolle zu drucken!

Die Tintenmengen müssen dem Papier angepasst werden. Sowohl die einzelnen Farben Cyan, Magenta, Yellow und Black (ink restrictions) als auch die Gesamtintenmenge sollten reduziert werden. Sowohl die Reduktion der Einzelfarben wie der Gesamtinten hat einen positiven Einfluss auf die Trocknungseigenschaften und die Tintenkosten.

Grundsätzlich sind die Empfehlungen der Drucker- und Tintenhersteller zu beachten. Die am Drucker einzustellenden Temperaturen zur Medientvorwärmung, bzw. von der Trocknungseinheit sind vorgängigen Tests zu unterziehen, da diese sehr vom Druckertyp abhängig sind.

Plakatieren: Das Papier sollte genügend lange feucht gehalten werden (z.B. in einer Plakatbox). Wir empfehlen wenigstens acht Stunden. Eine längere Einweichzeit hat keine negativen Einflüsse auf das Papier. Der Anwender ist verantwortlich für die entsprechenden mikrobiologischen Vorsichtsmaßnahmen.

An einer Plakatwand aufgebracht hält das Papier ohne Laminierung während 3 Monate. Ist das Papier starken Umwelteinflüssen ausgesetzt oder wird eine längere Aushangdauer geplant, wird eine Laminierung/Kaschierung empfohlen. Kanten und Ecken zu schützen ist dann zweckmässig, wenn die Plakatstelle regelmässig gereinigt wird.

Die TriSolv Papiere blue back haben den Klebstest (Applikationseigenschaften) bei der Schweizer Unternehmung Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) bestanden.

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

Technologien



Eigenschaften



Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	130	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	150	ISO 534
Opazität [%]	> 98	ISO 2471
Glanz (85°)	51	ISO 2813
Farbort (D50/2°) a* M0	L*94,3 / a*1,3 / b*-4,4	ISO 13655, M0