



TRISOLV POSTER PAPER PRIME 200 GLOSSY

glossy 3686, 200 g/m²

Hochwertiges, glänzendes Posterpapier mit hoher Steifigkeit für den Außen- und Innenbereich

Das mehrlagig beschichtete, witterungs- und nassfeste Papier mit glänzender Oberfläche eignet sich für die Bedruckung mit Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten. Die fotorealistischen Ausdrücke überzeugen mit hoher Farbbrillanz und sehr guter Schärfe. Das Material verfügt selbst bei hohem Tintenauftrag über eine schnelle Trocknung und gute Planlage. TriSolv Poster Paper Prime 200 ist qualifiziert für die Plakatierung im Außenbereich und zeigt eine sehr gute Kratz- und gute Falzfestigkeit. Das Flächengewicht von 200 g/m² gibt dem Material eine hohe Opazität sowie Steifigkeit und ermöglicht somit ein optimales Handling.

Vorteile

- Exzellente Farbbrillanz
- Fotorealistische Poster
- Wasserabweisende Oberfläche
- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
- Hohe Kratzfestigkeit
- FSC® zertifiziert



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Allg. Hinweise

- Bitte beachten Sie, beim Einsatz eines HP Latex-Druckers der 300- und 500-Serie von Rolle zu Rolle zu drucken!
- Die Tintenmengen müssen dem Papier angepasst werden. Sowohl die einzelnen Farben Cyan, Magenta, Yellow und Black (ink restrictions) als auch die Gesamtintenmenge sollten reduziert werden. Sowohl die Reduktion der Einzelfarben wie der Gesamtinten hat einen positiven Einfluss auf die Trocknungseigenschaften und die Tintenkosten.
- Grundsätzlich sind die Empfehlungen der Drucker- und Tintenhersteller zu beachten. Die am Drucker einzustellenden Temperaturen zur Medientvorwärmung, bzw. von der Trocknungseinheit sind vorgängigen Tests zu unterziehen, da diese sehr vom Druckertyp abhängig sind.
- Plakatieren: Das Papier sollte genügend lange feucht gehalten werden (z.B. in einer Plakatkiste). Wir empfehlen wenigstens acht Stunden. Eine längere Einweichzeit hat keine negativen Einflüsse auf das Papier. Der Anwender ist verantwortlich für die entsprechenden mikrobiologischen Vorsichtsmaßnahmen.
- An einer Plakatwand aufgebracht hält das Papier ohne Laminierung während 3 Monate. Ist das Papier starken Umwelteinflüssen ausgesetzt oder wird eine längere Aushangdauer geplant, wird eine Laminierung/Kaschierung empfohlen. Kanten und Ecken zu schützen ist dann zweckmässig, wenn die Plakatstelle regelmässig gereinigt wird.
- Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.
- In Kombination mit Latex / IR Tinten ist keine ausreichende Wasserfestigkeit gewährleistet.

Technologien



Eigenschaften



Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	200	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	210	ISO 534
Opazität [%]	> 99	ISO 2471
Glanz (85°)	68	ISO 2813
Farbort (D50/2°) a* M0	L* 94,3 / a* 1,3 / b* -4,4	ISO 13655, M0